



HETEROGENINĖ PVC GRINDŲ DANGA

Novoflor Extra (Čekija)

TECHNINIAI PARAMETRAI

PARAMETRAS	NORMATYVAS	MATAVIMO VNT.	REIKŠMĖ
Bendrasis storis	EN 428	mm	2,0
Dėvimojo sluoksnio storis	EN 429	mm	0,8
Panaudojimo klasė	EN 649, EN 685	klasė	komercinė 34 industrinė 43
Plotis	EN 426	mm	1500
Rulono ilgis	EN 426	m	12
Bendrasis svoris	EN 430	g/m ²	3180
Matmenų išlaikymas	EN 434	%	≤ 0,4
Liekamasis įspaudas	EN 433	mm	≤ 0,1
Atsparumas šviesos poveikiui	EN ISO 105-B02	laipsnis	min. 6
Reakcija į ugnį	EN 13501-1	laipsnis	B _{fl-s1}
Atsparumas nusidėvėjimui	EN 660-2	-	grupė T
Slydimo koeficientas	EN 74-4507 DIN 51130	- -	μ>0,6 R10
Atsparumas kėdžių ratukams	EN 425	-	tinkama
Tinkamumas šildomoms grindims	-	-	tinkama
Atsparumas dėmėms	EN 423	-	tinkama
Atsparumas šilumai	EN 14041	W/(mK)	0,17
Antibakterinė	EN ISO 846	-	nesikaupia bakterijos
Paviršiaus apsauga	-	-	padengta PUR
Garantija	-	metai	5

UAB "SATURNITAS"
Savanorių pr. 225, Kaunas
Tel.: 8 676 09038