




HOMOGENINĖ PVC GRINDŲ DANGA

GRABO Fortis (Vengrija)

TECHNINIAI PARAMETRAI

PARAMETRAS	NORMATYVAS	MATAVIMO VNT.	REIŠMĖ
Bendrasis storis	EN ISO 24346	mm	2,0
Panaudojimo klasė	EN 685	klasė	komercinė 34 industrinė 43
Plotis	EN ISO 24341	m	2,0
Rulono ilgis	EN ISO 24341	m	20
Bendrasis svoris	EN ISO 23997	g/m ²	2800
Matmenų išlaikymas	EN ISO 23999	max. %	0,4
Liekamasis įspaudas	EN ISO 24343	max. mm	0,1
Atsparumas šviesos poveikiui	EN ISO 105-B02	laipsnis	6
Reakcija į ugnį	EN 13501-1	klasė	B _{fl-s1}
Atsparumas nusidėvėjimui	MSZ EN 660-1	klasė	T
Slydimo koeficientas	EN 13893 DIN 51130	- -	DS R9
Atsparumas kėdžių ratukams	EN 425	-	tinkama
Tinkamumas šildomoms grindims	-	-	tinkama
Atsparumas dėmėms	EN 423	-	tinkama
Atsparumas šilumai		m ² K/W	0,012
Elektrinis atsparumas	EN 1815	kV	< 2
Paviršiaus apsauga	-	-	Padengta PUR
Aplinkos tarša			Sudėtyje nėra ftalatų, solvento ir sunkiųjų metalų

GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
mail@graboplast.hu www.graboplast.hu

UAB "SATURNITAS"
Savanorių pr. 225, Kaunas
Tel.: 8 676 09038