



HETEROGENINĖS PVC GRINDŲ LENTELĖS

THERMOFIX (Čekija)

TECHNINIAI PARAMETRAI

PARAMETRAS	NORMATYVAS	MATAVIMO VNT.	REIŠMĖ	
Bendrasis storis	EN 428	mm	2,5	2,0
Dėvimojo sluoksnio storis	EN 429	mm	0,8	0,4
Panaudojimo klasė	EN 649, EN 685	klasė	23 34 43	21-23 31-32 41
Lentelės matmenys	EN 427	mm	900 x 150	
Plytelės matmenys	EN 427	mm	900 x 300 450 x 450	
Lentelės lygiakampiškumas	EN ISO 24342 EN 427	mm	≤ 0,25-≤ 0,35 (900 x 150)	
Plytelės lygiakampiškumas	EN ISO 24342 EN 427	mm	≤ 0,25 (900 x 300) ≤ 0,35 (450 x 450)	
Bendrasis svoris	EN 430	g/m ²	3600	3000
Matmenų išlaikymas	EN 434	%	≤ 0,25	
Liekamasis įspaudas	EN 433	mm	≤ 0,1	
Abrazyvumo grupė	EN 660-2	grupė	T	
Atsparumas šviesos poveikiui	EN ISO 105-B02	laipsnis	min. 6	
Reakcija į ugnį	EN 13501-1	laipsnis	Bfl-s1	
Slydimo koeficientas	EN 74-4507 DIN 51130	- -	μ>0,6 R11	
Garso sugeriamumas	-	dB	7	
Atsparumas kėdžių ratukams	EN 425	-	tinkama	
Tinkamumas šildomoms grindims	-	-	tinkama	
Šiluminė varža	EN 12524	m ² K/W	0,015	0,012
Atsparumas dėmėms	EN 423	-	tinkama	
Lankstumas	EN 435	Ø diametras (mm)	20	
Antibakterinė	EN ISO 846	-	nesikaupia bakterijos	
Garantija	-	metai	10	

UAB "SATURNITAS"
Savanorių pr. 225, Kaunas
Tel.: 8 676 09038
saturnitas1@gmail.com